

Teljesítménynyilatkozat

a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

BOTAMENT ZF 77

Nr. 1361000

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

EN 934-2: T9

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához a 11. fejezet 4. bekezdésének megfelelően:

sarzsszám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

tömítőszer betongyártáshoz

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve a 11. fejezet 5. bekezdése alapján:

BOTAMENT GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1

46238 Bottrop

5. Képviselő neve és címe, aki a 12. fejezet 2. bekezdés szerinti megbízással rendelkezik:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően:

2 + - os rendszer

(épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti:

EN 1504-2, 2+ rendszer

A notifikált Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) (regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette figyelembe, és adta ki:

Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány

Nr. 0754-CPD

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns

9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízoldható klorid tartalom	$\leq 0,10 \text{ \% (m/m)}$	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkáli tartalom (Na ₂ O ekvivalens)	$\leq 1,5 \text{ \% (m/m)}$	
Korróziós viselkedés	Csak az EN 934-1:2008 szabvány 1-es mellékletében található anyagokat tartalmaz.	
Kapilláris vízfelvétel	7 napos utókezelés után 7 nappal a vizsgálókeverék max. 50 %-a (tömegrész) a kontrollkeveréknek 90 napos utókezelés után 28 nappal a vizsgálókeverék max. 60 %-a (tömegrész) a kontrollkeveréknek	
Nyomószilárdság	28 nap elteltével: a vizsgált keverék $\geq 85 \text{ \%}$ -a a kontrollkeverékének.	
Frissbeton légpórustartalma	A vizsgálókeverék max. 2 %-kal (térfogatszázalék) nagyobb, mint a kontrollkeveréké.	1907/2006/EK
Veszélyes alkotórészek	1907/2006/EK előírásai szerint lásd a biztonsági adatlapot	

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

2014-05-13

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:


BOTAMENT®
 SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■
 Dr. Oliver Wolk
Am Kruppwald 1 · D - 46238 Bottrop
 Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 28 24 13

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.