

BOTAMENT[®] GS 12

Öntapadós speciális üvegszövet szalag

BOTAMENT[®] GS 12 egy öntapadó üvegszövet szalag illesztések lefedésére és megerősítésére BOTAMENT[®] BP építőlemezhez.

Tulajdonságok

- ❖ Illesztések fedésére, megerősítésére BOTAMENT[®] BP építőlemezhez
- ❖ Erősen lúgálló
- ❖ Nagy szakító szilárdság
- ❖ Egyszerűen beépíthető

Felhasználási terület

Átlapolás és megerősítés

- ❖ Illesztések fedésére, megerősítésére BOTAMENT[®] BP építőlemezhez

Beépítés

- ❖ BOTAMENT[®] GS 12-t snicerrel vagy késsel megfelelő méretre vágni és a BOTAMENT[®] BP építőlemezhez rögzíteni
- ❖ BOTAMENT[®] GS 12 üvegszövet szalagot BOTAMENT[®] ragasztókkal vagy BOTAMENT[®] VS 21 -el vékonyan átglettelni
- ❖ Az üvegszövet szalag a tömítőmunka végén már nem látszódhat ki.

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Üvegszövet	
Kiszerezés	20 m-es tekercs (12 tekercs/ karton)	
Tárolás	száraz hűvös helyen	
Szélesség	10 cm	
Sűrűség	~ 55 g/m ²	
	Háló	
Szakító szilárdság	1072 N/ 5 cm	1102 N/ 5 cm

Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor épitmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1909** kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatóak.
MC-Baucheimie Kft. – BOTAMENT[®] Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.