

BOTAMENT® G 140

Poliuretán gyorsalapozó 1K



BOTAMENT® G 140 1 komponensű poliuretánalapozó sokféle felhasználási területre. Lezárhatjuk a cementkötésű alapfelületeket, ha magas a maradék nedvességtartalmuk, 4% CM – ig.

Tulajdonságok

- ❖ Cement esztrichnél biztonságosan lezárja a nedvességet 4,0 CM%-ig
- ❖ Nedvességre érzékeny alapfelületekre
- ❖ Régi alapfelületek lezárására, öntöttaszfalt esztrichre közvetlen a BOTAMENT® P 440 und P 450 parkettaragasztók használata előtt
- ❖ Gyorsan köt
- ❖ Fűtött alapfelületekhez is
- ❖ Alacsony viszkozitású

Felhasználási terület

Alapozóként

- ❖ Beton
- ❖ Cement- és kalciumszulfát esztrich
- ❖ Magnezitesztrich
- ❖ Csempe és természetes kőburkolatok alá
- ❖ Régi vízálló ragasztómaradványok, bevonatok és festékek
- ❖ Öntöttaszfalt esztrich
- ❖ Fa alapfelületekre
- ❖ Vegyes alapfelületekre

Felület előkészítés

AZ alapfelületnek a következőknek kell megfelelni

- ❖ Tiszta, teherhordó
- ❖ Zsír és elválasztószer és kötetlen rész mentes

A morzsalékos, puha vagy gyengén tapadó felületi részeket el kell távolítani.

Figyelembe kell venni:

- ❖ Alapozás előtt a kalciumszulfát esztrichet stabil alapig csiszoljuk le
- ❖ Magnezit esztrichet golyószóróznival vagy marnival kell
- ❖ Kalciumszulfát esztrich maximális maradéknedvesség tartalma:
 ≤ 0,5 % (fűtetlen)
 ≤ 0,3 % (fűtött)

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	1K poliuretán rendszer
Szín	barna-transzparens
Kiszerezés	10 kg műanyagedény
Tárolás	száraz és hűvös helyen, eredeti csomagolásban 6 hónapig
Sűrűség	~ 1,20 kg/ dm ³
Viszkozitás	~ 250 mPa·s
Anyagszükséglet	~ 150 g/ m ² (rétegenként)
Várakozás két réteg felhordása között	~ 60- 90 perc (járható)
Várakozás a következő munkafázis előtt	≤ 24 óra
Járható	~ 60- 90 perc múlva
Giscode	RU 1
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+ 10 °C -tól + 30 °C-ig
Tisztítószer	hígító

A műszaki adatlapon említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbíthatják a bedolgozási időt és a kötési folyamatát.

BOTAMENT® G 140

Poliuretán gyorsalapozó 1K



Felhasználás

- ❖ BOTAMENT® G 140-et öntse az edényből az aljzatra, és egyenletesen, vékonyan oszlassa el egy rövid szűrő hengerrel
- ❖ Csak annyi anyagot öntsön ki, hogy elkerülje a pocsolya képződést

A BOTAMENT® G 140 használata előtt keverje meg.
A BOTAMENT® G 140-et ha nedvesség lezárásra használja, legalább két réteg felvitele szükséges. Keresztirányba kell a két réteget felvinni-
Az ásványi kiegyenlítő anyagok felhordása előtt a BOTAMENT® G 140 -gyel előkezelt felületeket BOTAMENT® G 120 plusz kvarchomok szórással át kell vonni a kötés létrehozása érdekében.

Fontos tudnivalók

BOTAMENT® G 140 nem helyettesíti az épületszerkezet szigetelést.

A BOTAMENT® G 140 néhány műanyagot károsíthat.

A felnyitott edényben lévő mennyiséget haladéktalanul fel kell használni.

Érzékeny embereknél allergiás bőrreakció léphet fel a reakciógyanta anyagok feldolgozásakor. Ezért mindig megfelelő védőruházatot kell viselni a bőrrel való érintkezés elkerülése érdekében. A BOTAMENT® G 140 használata közben az építési területet jól szellőztetni kell.

Biztonságtechnikai adatlapok elérhetők:
www.botament.com

Az optimális eredmény elérése érdekében az építkezés helyszínén próbafelület készítése javasolt.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H 2110 kiadás. Új kiadás esetén a régiéket érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon található.
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.