

Az MS80 W egy vízbázisú homlokozati impregnálószer, amely csökkenti a falfelületek szennyeződését. Az MS80 W csökkenti a moha- és gombásodást, valamint a kivirágzást és a fagykárokat. Az impregnálás nem befolyásolja a homlokozat szerkezetének vízgőzáteresztő képességét. Ezenkívül az MS80 W hozzájárul a fal szárazon tartásához, és így a hőszigetelés megőrzéséhez.

- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Erősen víztaszító
 - Megőrzi a hőszigetelést
 - Szennyeződésgátló hatása van
 - Csökkenti a kivirágzást
 - Magas behatolási képesség
 - Lepergeti az esőt

Megfelelő alapelületek

- Falazó téglá és klinker
- Mész-homokkő burkoló téglá
- Finom porózusú tetőcserép és beton tetőcserép
- CS II, CS III és CS IV kategóriájú vakolatok (nyomószilárdság $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- Nedvszívó természetes kő
- Beton és betonelemek

Alapelület előkészítés

Az alapelületnek az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

- Száraz, tiszta, fagymentes
- teherhordó
- Mentese, olaj, zsír, és leválasztó szerektől, nem kötött részeketől
- A vakolatok és fugázóhabarcsok minimális érési ideje: 10 nap
- Beton: legalább 28 napos

Annak érdekében, hogy az alapelület megfelelően kiszáradjon, és így optimálisan felvehesse az impregnálószer, a felhordás előtt lehetőség szerint hosszabb száradási időt kell biztosítani.

Felhasználási utasítások

- MS80 W-t ecsettel, hengerrel vagy szóróberendezéssel egyenletesen, alulról felfelé vigye fel, amíg az alapelület telítetté válik.

A többszöri, nedves a nedvesre történő felvitel növeli a behatolási mélységet és a vízlepergető hatást.

Fontos megjegyzések

Az impregnálás megakadályozza a víz kapilláris felszívódását. Mivel azonban hatása időben korlátozott, a védelmi funkció fenntartása érdekében ajánlatos az impregnálást rendszeres időközönként megismételni.

A teljes hidrofób hatás körülbelül 10 nappal az MS80 W felvitele után érhető el. Az MS80 W felvitele megváltoztathatja a homlokozat színárnyalatát.

Az üveget, fémeket, valamint fa- és műanyag részeket védeni kell a fröccsenésektől.

A biztonsági adatlap a www.botament.com oldalon található

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy végezzen egy építkezésspecifikus próba felhasználást

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Paraméter	Mértékegység	Érték	Megjegyzés
Sűrűség	g/dm ³	~ 1	
Esőálló	óra	~ 4	
Anyagszükséglet	ml/m ²	~ 200 - 400	függ az alapfelület nedvszívó képességétől
Felhasználási hőmérséklet	°C	> 8 < 30	
Minden műszaki jellemző laboratóriumi érték, amelyet 21 °C ±2 °C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalom mellett határoztak meg.			
Bázis	Silan/Siloxan, vízbázisú		
Kiszerezés	10 l Kanna		
Tárolás	Száras és hűvös helyen, bontatlan eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható.		
Tisztítószer	Friss állapotában vízzel, megkötötten mechanikailag		

Megjegyzés: A jelen adatlapon szereplő információk legjobb tudásunk szerint tapasztalatainkon alapulnak, de nem kötelező érvényűek. Ezeket az adott építési objektumokhoz, a tervezett felhasználáshoz és az adott helyi igénybevételhez kell igazítani. A szabványos alkalmazástól eltérő építési körülményeket a tervezőnek előzetesen ellenőriznie kell, és azok egyedi jóváhagyást igényelnek. A Botament szaktanácsadói által nyújtott műszaki tanácsadás nem helyettesíti az építés tervezést. Amennyiben ez így van, az eladási és szállítási feltételeink keretein belül felelősséget vállalunk a tájékoztatás pontosságáért. A munkatársaink által az adatlapjainkban szereplő információktól eltérő ajánlások csak akkor kötelezőek számunkra, ha azokat írásban megerősítik. Minden esetben be kell tartani a technológia általánosan elismert szabályait. A jelen műszaki adatlapon megadott információk a láblécben feltüntetett nemzeti vállalat által szállított termékre érvényesek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más országokban a specifikációk ettől eltérhetnek. Kérjük, vegye figyelembe a külföldön érvényes termékadatlapokat. A legfrissebb műszaki adatlap érvényes; a láblécben szereplő kiadási dátumot kell figyelembe venni. Minden korábbi kiadás érvénytelen és nem használható tovább. A legfrissebb változat kérhető tőlünk vagy letölthető az internetről a www.botament.com címen. [2025017]