

BOTAMENT® M 38

Nagy szilárdságú finom kiegyenlítőhabarcs

BOTAMENT® M 38 egy egykomponensű, nagy szilárdságú, cement alapú, kiegyenlítő habarcs, az EN 1504-3 szerint az R3 osztályba tartozik A finom kiegyenlítő habarcs beton, fal- és padlófelületek beltéri és kültéri javítására is alkalmas.

Tulajdonságok

- ❖ Nagy állékonyosság
- ❖ Jól formázható és csiszolható
- ❖ Külső és belső térben
- ❖ Fal és padló felületeken
- ❖ Gépjármű és targonca forgalom alá is

Felhasználási terület

- ❖ Nagy felületek, beton és látszó beton kiegyenlítésére, glettelésére
- ❖ Előregyártott betonelemek javítása és glettelése
- ❖ Lépcsőfokok és lábzetatok javítása
- ❖ Felületkiegyenlítés kerámia és természetes kő ragasztása előtt

Megfelelő alapfelület

- ❖ Beton
- ❖ Cementesztrich

Felület előkészítés

Az alapfelület a következőknek kell, hogy megfeleljen:

- ❖ száraz, tiszta és fagymentes
 - ❖ hordképes
- zsír-, festékmарadék-, cementtej, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentes legyen
- ❖ egyenes és kiegyenlített

Egyéb fontos információ:

- ❖ száraz, nedvszívó alapfelületet elő kell nedvesíteni (vigyázzunk, hogy ne alakuljanak ki pocsolyák)

Műszaki adatok

Anyagösszetétel	Cementkombináció ásványi töltőanyagokkal és adalékokkal
Szín	betonszürke
Kíszerelés	25 kg- papírszak
Tárolás	száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban 12 hónapig
Sűrűség	~ 2,04 kg/ dm ³
Hőállóság	- 20 °C -tól + 80 °C-ig
Keverővíz	~ 5,5- 6,0 l víz/ 25 kg
Bedolgozható max. rétegvastagság	~ 30- 45 perc 30 mm
Anyagszükséglet	~ 1,45 kg/ m ² / mm
Bedolgozási alapfelület hőmérséklet	+ 5 °C-tól + 30 °C-ig
Nyomószilárdság	24 óra múlva: > 10,0 N/ mm ² 7 nap után: > 20,0 N/ mm ² 28 nap után: > 26,0 N/ mm ²
Hajlítószilárdság	24 óra múlva: > 2,5 N/ mm ² 7 nap után: > 4,5 N/ mm ² 28 nap után: > 5,4 N/ mm ²
Várakozási idők	
kerámia természetes kövek	~ 24 óra teljes átkeményedés
Tisztítószer	
Friss állapotban	víz
Megkötött állapotban	cementfátyol eltávolító

A műszaki adatlapon említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

BOTAMENT® M 38

Nagy szilárdságú finom kiegyenlítőhabarcs

Felhasználás

- ❖ keverje össze hideg, tiszta vízzel, állandó fordulaton lassú
- ❖ ezután a BOTAMENT® M 38 egy megfelelő szerszámmal (gelttvas, gelttkanál) vigye fel a felületre
- ❖ a megkötött anyagot nem szabad újra keverni és felhasználni

A BOTAMENT® M 38 felvitele előtt a száraz aljzatokat előzetesen elő kell nedvesíteni. Majd egy vékony BOTAMENT® M 38 kontaktréteget viszünk fel. Ezután a szükséges rétegvastagságban friss a frissre felvihető és bedolgozható a habarcs.

A finom felület elérése érdekében a habarcsot szivaccsal vagy gumi dörzsöléssel lehet modellezni (előbb végezzen ujjesztet).

Fontos tudnivalók

Ha a BOTAMENT® M 38 -al kiegyenlített felületet személyautók, targoncák raklapemelők használják a kiegyenlítésnek minimum 5 mm-nek kell lenni.

A magas hőmérséklettől, huzattól, tűző napsütéstől és a gyors kiszáradástól a BOTAMENT® M 38-al kiegyenlített felületet óvni kell.

Biztonságtechnikai adatlapok elérhetők: www.botament.com

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen próbafelületet készítsenek.

Megjegyzés: A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkorai építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 2106** kiadás. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon található. Új kiadás esetén a régiék érvénytelenné válnak.
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113