

Légpórusképző adalékszer

Alkalmazási terület:

BOTAMENT® ZF 71 falazó habarcsok, beton esztrichek, külső és belső vakolatok, stb. szerkezetében biztosítja a mikro levegőpórusok optimális eloszlását, pótolja a hiányzó alacsony frakciót, és egyenletessé teszi az anyagok szilárdulását.

Megszakítja a kapillárisokat, csökkenti a víz és az egyéb károsító anyagok beszívódását a szerkezetbe. Esztrich betonok és falazó habarcsok plasztikusabbá, jobban bedolgozhatóvá válnak, vakolatok tapadása megnő, és könnyben átdolgozhatók lesznek.

BOTAMENT® ZF 71 csökkenti a vízvisszatartó képességet, így nagyobb lesz a végszilárdság. Lényegesen jobb lesz a tapadás rétegek között.

Felhasználás

BOTAMENT® ZF 71 mindenfajta cementtel és mésszel egybe lehet keverni. A keverő víz mennyiségének függvényében változik a plasztifikáló képesség. Az anyag alkalmazásakor a megfelelő szabványok ide vonatkozó részeit javasolt áttanulmányozni.

Javasolt a BOTAMENT® ZF 71-t először a vízhez hozzáadni, majd min. 1 percen keresztül elkeverni, hogy a későbbiekben egyenletes eloszlású légpórusok tudjanak kialakulni. Több adalékanyag egyidejű alkalmazása esetén a vonatkozó alkalmassági vizsgálatokat be kell tartani.

BOTAMENT® ZF 71 túladagolása esetén a légpórus tartalom megnövekedik, ezzel együtt a habarcs végszilárdság lecsökken.

BOTAMENT® ZF 71

- Klórmentes
- Javítja a bedolgozhatóságot, méshelyettesítésre
- Plasztifikál
- Csökkenti a víz / cement tényezőt

BOTAMENT® ZF 71

Termékösszetétel:

Gyökér gyanta

Keverék sűrűsége:

kb. 1,03 kg/liter

Hőmérséklet felhasználáskor:

+5 °C - +30 °C

Oldószertartalom:

Nincs

Klorid tartalom:

Nincs

Hőállóság:

+5 °C - +40 °C

Tisztítószer:

Friss állapotban víz

Légpórusképző adalékszer

Megjegyzések:

Kérjük, hogy e műszaki adatlapban említett összes termék műszaki adatlapjában leírtakra ügyeljenek a felhasználás során. Ezt a terméket csak ebben a műszaki adatlapban leírt adalékokkal és kiegészítőkkal szabad felhasználni.

Biztonságtechnikai adatlapot kérésre az előírt formában biztosítjuk.

Optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy az építkezésen egy próbafelületet készítsenek a felhasználás előtt.

Anyagszükséglet:

Esztrich betonok esetén:

Max. 500 ml 25 kg mennyiségű kötőanyagként

Falazó habarcsok esetén:

Kb. 300 - 400 ml 25 kg mennyiségű kötőanyagként

Vakoló habarcsok esetén:

Kb. 400 - 500 ml 25 kg mennyiségű kötőanyagként

Kiszerelés:

5 l műanyag kanna

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen, eredeti, lezárt csomagolásban min. 12 hónapig.

Megjegyzés:

Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor érvényes építvány, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H 1011 kiadás.** Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok a www.botament.hu weboldalon találhatók.