

# Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 10 mm rétegvastagságig

## Tulajdonságok és alkalmazás:

A BOTAFLOOR® A 210 egy cement kötésű kiegyenlítő anyag, az egyenetlenségek kompenzálására és a szabványnak megfelelő aljzatok készítéséhez, rétegenként 10 mm beltérben, textil és rugalmas burkolatok, valamint többrétegű parketta fektetéséhez, DIN EN 13489 szerint. Használható ásványi aljzatokon, esztrichen, betonon, természetes kővön, műkővön, csempén és építőlemezen.

## Alapfelület előkészítés:

Az alapfelületnek az ATV DIN 18365 „melegburkolási munkák kivitelezése” szabvány követelményeinek meg kell felelni, az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, tisztának, repedésmentesnek, száraznak és zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentesnek kell lennie. Adott esetben a kiegyenlítés előtt a laza, elválló részeket, cementkérget el kell távolítani, az anhidrit esztricheket meg kell csiszolni (16-os szemcse), majd felporszívózni és minden esetben fel kell hordani az ajánlott BOTAFLOOR alapozót.

## Felhasználás:

A BOTAFLOOR® A 210-et kb. 5,5 liter tiszta, hideg vízzel, megfelelő keverőgéppel kb. 2 percig lassú fordulaton keverve (kb. 600 fordulat/perc) csomómentes, homogén habarccsá keverjük. Rozsdamentes lehúzóval, vagy simítóval lehet felhordani az anyagot. A kiegyenlítő anyag alkalmazása előtt, ha nagy a felület, az aljzat és a fal találkozásánál, elválasztó csík elhelyezésére van szükség. A felhordáshoz lehúzó, vagy kőműves kanál alkalmazható. Vastagabb réteg terítésénél, a felületet tüskés hengerrel lehet kilevegőztetni, a területét javítani.

## Fontos tudnivalók:

Az öntött felületet védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a huzatot is kerülni kell. Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, építkezés specifikus próbafelület készítését. A burkolat gyártójának felhasználási útmutatóját be kell tartani. Ezen túlmenően, többek között a következő szabványokat,

iránymutatásokat és adatlapokat kell betartani.

- DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
- TKB – 8 Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- TKB – 9 Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“
- BEB – Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- BEB – Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen“
- Biztonságtechnikai adatlap

Technikai tanácsadással, az alkalmazástechnikusunk áll, az Ön rendelkezésére.

Az összes említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

Biztonsági adatlap igényelhető.

Fal / padló találkozásánál, áttöréseknél, berendezési tárgyak alapjainál, stb, a felületet el kell látni elegendő dilatációs hézaggal és szélszalaggal. A szegélycsíkba, vagy a az azok mögé folyás lehetőségét, meg kell akadályozni, megfelelő intézkedésekkel.

# BOTAFLOOR® A 210

- Normál kiegyenlítő 10 mm rétegvastagságig
- Nagyon alacsony emissziójú
- Kiválóan terül
- Jól csiszolható
- Magas szilárdság
- Padlófűtéshez alkalmas
- Görgős szék álló (görgős székekkel tesztelve. DIN EN 12529)
- Lehúzóval – és pumpával alkalmazható



**BOTAFLOOR®**  
VERLEGEWERKSTOFFE

# BOTAFLOOR® A 210

**Termékösszetétel:**

Speciális cement/kvarckeverék műanyag adalékokkal

**Szín: Szürke****Rétegvastagság:**

10 mm egy munkamenetben

**Vízigény:**

5,5 l/25 kg

**Bedolgozási hőmérséklet:**

Legalább + 15°C aljzat hőmérséklet

**Bedolgozási idő:**

20 - 40 perc

**Kezdeti kötési idő EN 196 szerint:**

40 - 70 perc

**Szilárdulási idő EN 196 szerint:**

50 - 100 perc

**Járható:**

Kb. 3 óra múlva

**Terhelhető:**

Kb. 24 óra múlva < 3mm

rétegvastagságnál

Kb. 48 óra múlva > 3mm

rétegvastagság

**Giscode: ZP 1****Emicode szerint GEV: EC 1 R Plus****Kék angyal**

## Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 10 mm rétegvastagságig

**Anyagszükséglet:**

kb. 1,5 kg / m<sup>2</sup> / mm rétegvastagság

**Kiszerezés:**

25 kg papírszak

40 zsák per raklap

**Tárolás:**

Száraz és hűvös helyen.

Eltartható, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 9 hónapig.

A nyitott zsákot szorosan zárja be és használja fel a lehető leghamarabb.

**Biztonsági intézkedések:**

Tartsa távol a gyerekektől.

A felhasználás és a kötés alatt alapos szellőztetést kell biztosítani.

Az evést, ivást és dohányzást a felhordás során kerülni kell.

Szembe, vagy bőrre kerülés esetén, azonnal bő vízzel le kell öblíteni.

Nem szabad csatornába, vagy talajba jutó vízbe önteni.

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

Csak a teljesen üres göngyölegek újrahasznosíthatóak. A hulladékokat ki lehet szárítani és háztartási hulladékként kezelni. Viseljen védőkesztyűt.

Az allergén információkkal kapcsolatban, hívja a következő telefonszámot. 02041-10 19-0