

# Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 20 mm rétegvastagságig

## Alkalmazási terület:

A BOTAFLOOR® A 220 cementkötésű önterülő kiegyenlítő, szabványnak megfelelő alapfelületek előkészítésére szolgál belső térben 20 mm-es rétegvastagságig, textil, illetve más rugalmas padlóburkolatok fektetése előtt. Ásványi kötésű esztrichek, beton, természetes kőburkolatok, terrazzo, műkő és kerámia burkolatok felületének kiegyenlítésére alkalmas, jól alkalmazható felújításnál, ha a felületen erősen tapadóm vízálló ragasztómaradványok vannak.

## Alapfelület előkészítés:

Az alapfelületnek az ATV DIN 18365 „melegburkolási munkák kivitelezése” ill. a DIN 18356 „parketta burkolatok kivitelezése” szabványok követelményeinek meg kell felelni, az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, tisztának, repedésmentesnek, száraznak és zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentesnek kell lennie. Adott esetben a kiegyenlítés előtt a laza, elválló részeket, cementkérget el kell távolítani, az anhidrit esztricheket meg kell csiszolni (16-os szemcse) majd felporszívózni, minden esetben fel kell hordani az ajánlott BOTAFLOOR® alapozót.

## Felhasználás:

BOTAFLOOR® A 220-et kb. 6,5 liter tiszta, hideg vízzel, megfelelő keverőgéppel kb. 2 percig lassú fordulaton keverve (kb. 600 fordulat/perc) csomómentes, homogén habarccsá keverjük. Rozsdamentes simítóval lehet felhordani az anyagot. Bedolgozási idő kb. 30 perc, járható kb. 2 óra múlva. 10 - 20 mm rétegvastagság között 30 % tűziszáraz kvarchomokot (szemcseméret: 0-2) kell belekeverni.

BOTAFLOOR® A 220 aljzatkiegyenlítő üvegszál hozzáadása nélkül biztonságosan beépíthető a BOTAFLOOR P 450 rugalmas parketta ragasztóval. BOTAFLOOR® P 410 diszperziós parketta ragasztó és BOTAFLOOR® M 440 polyurethan ragasztó használata esetén, minden 25 kg BOTAFLOOR® A 220-hoz 250g esztrich üvegszálát BOTAFLOOR® S 910 kell keverni.

## Fontos tudnivalók:

Az öntött felületet védeni kell a közvetlen napsugárzástól és a huzatot is kerülni kell. Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, építkezés specifikus próbafelület készítését. A burkolat gyártójának felhasználási útmutatóját be kell tartani. Ezen túlmenően, többek között a következő szabványokat, iránymutatásokat és adatlapokat kell betartani.

- DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
- TKB – 8 Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- TKB – 9 Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“
- BEB – Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- BEB – Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen“
- Biztonságtechnikai adatlap

Technikai tanácsadással, az alkalmazástechnikusunk áll, az Ön rendelkezésére.

Az összes említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

Biztonsági adatlap igényelhető.

Fal / padló találkozásánál, áttöréseknél, berendezési tárgyak alapjainál, stb, a felületet el kell látni elegendő dilatációs hézaggal és szélszalaggal. A szegélycsíkba, vagy a az azok mögé folyás lehetőségét, meg kell akadályozni, megfelelő intézked

# BOTAFLOOR® A 220

- Univerzális kiegyenlítő 20 mm rétegvastagságig
- Csökkentett kiporzású
- Nagyon alacsony emissziójú
- Kiválóan terül
- Jól csiszolható
- Nagy szilárdság
- Padlófűtéshez alkalmas
- Görgős szék álló (görgős székkel tesztelve. DIN EN 12529)
- Lehúzóval – és pumpával alkalmazható



**BOTAFLOOR®**  
VERLEGEWERKSTOFFE

# BOTAFLOOR® A 220

**Termékösszetétel:**

Speciális cement/kvarckeverék  
műanyag adalékokkal

**Szín: Szürke****Rétegvastagság:**

20 mm egy munkamenetben

**Vízigény:**

6,5 l/25 kg

**Bedolgozási hőmérséklet:**

Legalább + 15°C aljzat hőmérséklet

**Bedolgozási idő:**

20 - 40 perc

**Kezdeti kötési idő EN 196 szerint:**

40 - 70 perc

**Szilárdulási idő EN 196 szerint:**

50 - 100 perc

**Járható:**

Kb. 2 óra múlva

**Terhelhető:**

Kb. 24 óra múlva < 10mm

rétegvastagságnál

Kb. 48 óra múlva > 5mm

rétegvastagság

**Giscode: ZP 1****Emicode szerint GEV: EC 1 R Plus****Kék angyal**

## Cementkötésű önterülő kiegyenlítő 10 mm rétegvastagságig

**Anyagszükséglet:**

kb. 1,5 kg / m<sup>2</sup> / mm rétegvastagság

**Kiszerezés:**

25 kg papírzsák

40 zsák per raklap

**Tárolás:**

Száraz és hűvös helyen.

Eltartható, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 9 hónapig. A nyitott zsákot szorosan zárja be és használja fel a lehető leghamarabb.

**Biztonsági intézkedések:**

Tartsa távol a gyerekektől.

A felhasználás és a kötés alatt alapos szellőztetést kell biztosítani.

Az evést, ivást és dohányzást a felhordás során kerülni kell.

Szembe, vagy bőrre kerülés esetén, azonnal bő vízzel le kell öblíteni.

Nem szabad csatornába, vagy talajba jutó vízbe önteni..

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

Csak a teljesen üres göngyölegek újrahasznosíthatók. A hulladékokat ki lehet szárítani és háztartási hulladékként kezelni. Viseljen védőkesztyűt.

Az allergén információkkal kapcsolatban, hívja a következő telefonszámot. 02041-10 19-0