

Univerzális alapozó

Tulajdonságok és alkalmazás:

A BOTAFLOOR® G 110 egy ala-csony kipárolgású diszperziós alapozó cementesztrich, beton födém, kalciumsulfát- (anhidrit-), magnezit- és régi és homokszórt öntött aszfalt esztrich, valamint faforgácslap V 100, faháncs (OSB) lemez, hajópadló, továbbá száraz esztrich, építő lemezek, természetes kőburkolatok és kerámia burkolatok felületére.

A BOTAFLOOR® G 110 jól alkalmazható felújításnál, ha a felületen erősen tapadó vízálló ragasztómaradványok vannak, a megfelelő tapadás biztosítására epoxigyanta alapozók (pl. BOTAFLOOR G 150) felületén, kvarchomok szórás kiváltására.

Alapfelület előkészítés:

Az alapfelületnek az ATV DIN 18365 „melegburkolási munkák kivitelezése” ill. a DIN 18356 „parketta burkolatok kivitelezése” szabványok követelményeinek meg kell felelni, az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, tisztának, repedésmentesnek, száraznak és zsír-, olaj-, illetve egyéb tapadást csökkentő anyagtól mentesnek kell lennie. Adott esetben a kiegyenlítés előtt a laza, elválló részeket, cementkérget el kell távolítani, az anhidrit esztricheket meg kell csiszolni (16-os szemcse) majd felporszívózni, minden esetben fel kell hordani az ajánlott BOTAFLOOR® alapozót.

Felhasználás:

Használat előtt az alapozót jól fel kell rázni. A BOTAFLOOR G 110 alapozót az aljzat fajtája szerint vízzel hígítani lehet. Nedvszívó aljzatok esetén 1 : 4 arányban hígítva, teddyhengerrel hordhatjuk fel, ha szükséges két rétegben. Beton padlók és nem nedvszívó alapfelületek esetén a BOTAFLOOR® G 110-et 1 : 1 arányban lehet hígítani. A felhordott anyagot bárányszőr hengerrel egyenletesen szét kell teríteni a felületen. A száradási idő érdekében kerülni kell, hogy az anyag töcsában maradjon a felületen. Közvetlen ragasztásnál, különösen parketta esetében, vegye figyelembe a száradási időt. A felület hőmérséklete nem eshet + 5 ° C érték alá. A BOTAFLOOR® G 120-ra csak akkor

szabad megkezdeni a burkolat ragasztását (különösen parkettáknál), ha az alapozó réteg teljesen megszáradt.

Fontos tudnivalók:

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, építkezés specifikus próbafelület készítését.

A későbbi kiegyenlítésnél, az adott BOTAFLOOR® műszaki adatlapot, felhasználási útmutatót be kell tartani. Ezen túlmenően, többek között a következő szabványokat, iránymutatásokat és adatlapokat kell betartani.

- DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“
- TKB – 8 Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
- TKB – 9 Merkblatt „Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen“
- BEB – Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
- BEB – Merkblatt „Hinweise zur Beurteilung und Vorbereitung der Oberfläche von Anhydritfließestrichen“
- Biztonságtechnikai adatlap

Technikai tanácsadással, az alkalmazástechnikusunk áll, az Ön rendelkezésére.

Az összes említett értékek 23°C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kötés folyamatát.

Biztonsági adatlap igényelhető.

BOTAFLOOR® G 110

- Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekhez
- Nagyon alacsony kipárolgás
- 1 : 4 vízzel hígítható és nagyon kiadós
- Rövid száradási idő
- Padlófűtött felületeknél is
- Hengerelhető (DIN EN 12529 szerint)



BOTAFLOOR® G 110

Termékösszetétel:

Akrilátdiszperzió

Szín:

Türkisz

Száradási idő a kiegyenlítés előtt:

Kálciumszulfátesztrichéknél ha BOTAFLOOR® A 240 anhydrit kiegyenlítőt használunk nincs száradási idő.

Nedvszívó alapfelületek esetén kb. 30 perc, nem nedvszívó alapfelületeknél, fa alapfelületeknél-szárazesztrich és építőlemezeknél kb. 2 óra.

Száradási idő ragasztás előtt:

Diszperziós ragasztókkal nedvszívó alapfelületeken kb. 2 óra

Bedolgozási hőmérséklet:

Legalább + 5-től +30°C-ig

Giscode: D 1

Emicode szerint GEV: EC 1

Kék angyal

Univerzális alapozó

Anyagszükséglet:

Nedvszívó alapfelületek esetén kb.:
30 – 40 g/m² g 110 (= 1:4 arányban hígítva)

Beton alapfelületeknél kb.:
25 – 50 g/m² g 110 (= 1:1 arányban hígítva)

Kiszerezés:

10 l PE kanister
40 kanna/raklap

Tárolás:

Száraz és hűvös helyen.

Eltartható, jól lezárt, eredeti csomagolásban min. 12 hónapig.

Biztonsági intézkedések:

Tartsa távol a gyerekektől.
A felhasználás és a kötés alatt alapos szellőztetést kell biztosítani.
Az evést, ivást és dohányzást a felhordás során kerülni kell.
Szembe, vagy bőrre kerülés esetén, azonnal bő vízzel le kell öblíteni.
Nem szabad csatornába, vagy talajba jutó vízbe önteni..

A szerszámokat használat után azonnal vízzel és szappannal kell tisztítani.

Csak a teljesen üres göngyölegek újrahasznosíthatóak. A hulladékokat ki lehet szárítani és háztartási hulladékként kezelni. Viseljen védőkesztyűt.

Az allergén információkkal kapcsolatban, hívja a következő telefonszámot. 02041-10 19-0