

**BOTAMENT® K 572****Hengerelhető ragasztó PVC dizájn burkolatokhoz**

BOTAMENT® K 572 egy diszperziós hengerelhető ragasztó formatartó fa és csempe mintázatú PVC-dizájn burkolatokhoz szivóképes alapfelületekre pl.: kiegyenlített lakó és középületekhez normál igénybevétel esetén.

A BOTAMENT® K 572 -vel készült burkolat azonnal igénybe vehető.

Emellett a BOTAMENT® K 572 használható PVC falburkolatok ragasztására (az alapfelület minősége Q3 -as szint).

**Tulajdonságok**

- ❖ Egyszerűen állva bedolgozható
- ❖ Nincs szükség alapozóra
- ❖ Gyors munkavégzés
- ❖ 24 óra fektetési idő
- ❖ A padlófelület azonnal igénybe vehető
- ❖ Optikailag észlelhető kiszellőztetési idő
- ❖ A ragasztó feltorlódás elkerülése miatt gazdaságosan alkalmazható
- ❖ Oldószermentes TRGS 610
- ❖ Görgősszék álló DIN EN 12529

**Alkalmazási terület**

Ragasztható

- ❖ Formatartó PVC-dizájnburkolat (zsugorodás < 0,2 %) fa és csempe mintázatú 1.200 mm -ig

**Alapfelület előkészítés**

Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények:

- ❖ Tiszta, száraz repedésmentes és hordképes
- ❖ Zsír, bevonatmaradvány, elválasztószer és laza maló részekről mentes

Távolítsa el a morzsolódást, a lágy vagy gyengén tapadó alapfelületeket.

**Ezen kívül fontos:**

- ❖ A felület kiegyenlítéseket el kell végezni a megfelelő BOTAMENT® kiegyenlítő anyagokkal

**Műszaki adatok**

Anyagösszetétel	Műanyagdiszperzió
Szín	türkiz
Kiszérelés	14 kg PE-edény 6 kg PE-edény
Minőségét megőrzi	fagymentes, száraz hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban, min. 12 hónapig
Sűrűség	~ 1,15 kg/ dm <sup>3</sup>
Anyagszükséglet (nejlonhenger)	~ 200 g/ m <sup>2</sup>
Szellőztetési idő	~ 30 perc
Fektetési idő	≤ 24 óra
Járható	azonnal
Terhelhető	azonnal
Alkalmazhatóság fűtött felületeken	28 °C-ig
Alkalmazhatóság EN 685 igénybevételi osztályba tartozó burkolatok esetén	23, 32, 41
Giscode	D 1
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+ 15° C és 75% relatív páratartalom
Tisztítás	Víz

Műszaki adatlapon említett idők 23 °C-ra és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a bedolgozási időt és a kikeményedés folyamatát.

# BOTAMENT® K 572

## Hengerelhető ragasztó PVC dizájn burkolatokhoz

### Bedolgozás

- ❖ A kereskedelemben kapható műanyagszőrű hengerrel állva felhordani
- ❖ A kiszellőztetési idő után (transzparens felület) légzárványok nélkül a ragasztó ágyba fektetni és óvatosan átdörzsölni
- ❖ A lefektetett felületet kereszt irányba görgővel átgorgetni
- ❖ A friss ragasztó maradványokat meleg vízzel el kell távolítani

A burkolatoknak a kötés ideje alatt lehetőleg nem kell mozgatni és feküdniük kell. Kerülni kell a varratnyomást..

### Wichtige Hinweise

#### Fontos tudnivalók

Az edényt a > 40 °C melegtől és a direkt napsugárzástól védeni kell.

A felnyitott edényeket jól vissza kell zárni és újra fel lehet használni az anyagot.

Ha az ismételt felnyitásnál az anyag felülete bőrösödik azt el kell távolítani, nem szabad belekeverni!

A BOTAMENT® K 572 felhordása és a padlóburkolat felhelyezése közötti időszakban a területet védeni kell a szennyeződésektől (porfelhordás).

BOTAMENT® K 572 nem alkalmas gyakori és intenzív nedves tisztításnak és erős napfénynek kitett területeken, és a Click- vagy Loose-Lay-burkolatokhoz.

A fűtött alapelületre fektetett dizájn burkolatoknál előfordulhat a burkolatok öregedése(zsugorodása).

Az összes burkolóanyagot előre kell klimatizálni a gyártó utasításai szerint és a gyártó telepítési utasításai szerint kell bedolgozni. Ezenkívül be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat, irányelveket és a műszaki adatlapban leírtakat.

Az optimális eredmény elérése érdekében az építkezés helyszínén próbafelület készítése javasolt.

A biztonságtechnikai adatlap rendelkezésre áll a [www.botament.hu](http://www.botament.hu) weboldalon.

Tartsa távol gyermekektől. A bedolgozás és a szárítás során alapos szellőzést kell biztosítani.

Kerülni kell az evést, ivást és a dohányzást a termék bedolgozása során. Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni. Ne engedjük bele a csatornába, vagy a talajba. Használat után azonnal szappannal és vízzel tisztítsa meg a szerszámokat. Csak az üres edényeket lehet újrahasznosítani. Az anyag maradványait hulladékként ártalmatlanítani lehet háztartási hulladékként.

Összetevők: Polyacrylatdispersion, térhálósító, habzsgátló, pigment, tartósítószer, sűrítő anyag, víz

Tartósítószer: Methylisothiazolinon, Benzi-sothiazolinon és Chlormethylisothiazolinon

Megjegyzés: Műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkor építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adattaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. **H -1804** kiadás. További műszaki adatokat a [www.botament.hu](http://www.botament.hu) oldalról tölthet le. MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a